Soudatight SP

Especificaciones

Base	Dispersión sintética
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel* (a 20 °C y 65 % de humedad relativa)	Ca. 60 min
Densidad	Ca. 1,08 g/ml
Elongación de ruptura (DIN 53504)	Ca. 350 %
Resistencia a la temperatura	-20 °C → 80 °C
Consumo (*)	200-500g/m², dependiente del espesor
Temperatura de aplicación	5 °C → 30 °C
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)	Más o menos 24-48H

(*) Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Descripción del producto
Soudatight SP es una pasta de polímero que forma una membrana elástica, hermética y a prueba de vapor tras secarse.

Propiedades
- Listo para usar
- Se mantiene elástico tras el curado y es muy sostenible
- Muy buena adherencia a muchos materiales porosos
- Buena adherencia a sustratos algo húmedos
- Se lo puede repintar y enyesar tras secar.
- Marca EC-1 PLUS: emisiones muy bajas

Aplicaciones
- Para hacer hermética y a prueba de vapor de conexiones suelo-pared, conexiones pared-techo, el interior y el exterior de la hoja interior para la aplicación del aislamiento de la fachada.

Embalaje
Color: Azul oscuro, negro tras secarse.
Embalaje: cubo 10kg

Período de validez
Al menos 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C. Protección contra las heladas.

Sustratos
Sustratos: todas las superficies porosas habituales en el ámbito de la construcción y la renovación. No apto para betún, vidrio, PE, PTFE y PP. En superficies no porosas puede ocurrir un retraso en el proceso de secar.
Naturaleza: limpio, seco y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

Dimensiones de juntas
Rellena primero las junturas o brechas de más de 2mm o aplica una segunda capa tras secar. Rellanar junturas y brechas de menos de 2mm con Soudatight LQ.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca, Nave E2 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

Soudatight SP

Método de aplicación
deja calentar Soudatight SP a temperatura ambiente antes de usar. Sacude o mezcla bien antes de usar. Aplica la pasta de estanqueidad sin diluir e igualmente en el espesor deseable a la superficie con la ayuda del equipaje de pulverización Wagner airless, el cual Soudal recomienda. Aplicar preferiblemente en dos capas. Tras la aplicación de una primera capa delgada, se rellena las junturas o brechas de menos de 2mm con Soudatight LQ. Aplica el producto una segunda vez tras más o menos 1 hora (según la porosidad de la superficie).
Limpieza: Antes del curado, Soudatight SP se puede retirar con agua de los sustratos y las herramientas.
Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta para obtener más información.

Observaciones
- No lo utilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- Soudatight SP no se puede diluir.
- No apto para juntas de expansión y dilatación.

Cláusulas medioambientales
Reglamento LEED:
Conforme con USGBC LEED® 2009 Credit 4.1: materiales de baja emisión: adhesivos y selladores, en lo relativo al contenido de COV.

Responsabilidad
El contenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Travesía de la Barca, Nave E2 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com