



Ampatop A Black

Lámina no combustible y permeable a la difusión para cubiertas y fachadas ventiladas con juntas abiertas situadas detrás de sistemas de generación de energía (Placas fotovoltaicas, solares).



Exterior



EN 13859-1



ISO 9001:2008
Swiss Research



Fachadas y cubiertas

Ampatop® A Black es una lámina no combustible y permeable a la difusión, para cubiertas y fachadas ventiladas con juntas abiertas, situadas detrás de sistemas de generación de energía.

Es apta para colocarse en cubiertas y en fachadas. Apta para fachadas abiertas con anchos de junta de hasta 50mm / 50%.

Especialmente adecuada para fachadas ventiladas en edificios de varias plantas y para aplicarse por detrás de sistemas de generación de energía (Placas fotovoltaicas, solar..)

Ventajas

1. Comportamiento al fuego: A2-s1, d0.
2. No combustible: No contribuye al fuego.
3. Resistencia extremadamente alta a la tracción. Según norma DIN 4426.
4. Estable a rayos UV.
5. Ver mas información del producto en www.ampack.com

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona: +34 932 119 828 • Andorra: +376 682 652 • info@ecospai.com • ecospai.com

Forma de suministro

Artículo número	Descripción	Dimensiones rollo	Contenido palet
7640442092107	Ampatop® A Black	1,4x50m) 70m2	36 rollos = 2.520 m2

Datos técnicos	Valor	Estándar
Valor SD	0,06m	EN 12572
Peso	220 g/m2	EN 1849-2
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	EN 13 501-1
Resistencia a la penetración de agua	W1	EN 13111
Resistencia a la temperatura	-35°C a 120°C	
Máxima tensión longitudinal / diagonal	2900 N/ 2150 N 5cm	EN 12311.1-1
Elongación longitudinal / diagonal	4,4% / 3,2%	
Resistencia al desgarro (Con clavo) longitudinal / diagonal	150N / 160N	EN12310-1
Estabilidad dimensional	W1	EN 1928
Pendiente mínima de la cubierta	10°	
Comportamiento de flexión en frío (Pérdida de flexibilidad)	0,01m3/(hxm2)	EN 12114
Resistencia a la intemperie	9 meses	
Test de 5.000 horas	Superado	EN 13859-2
Resistencia a caída (Capacidad de soportar el peso de una persona en caso de caída)	Superado	DIN 4426
Proporción de junta abierta (fachada)	50mm / 50%	
Emisividad	5%	
Reflectividad	95%	

Área de aplicación:

Lámina negra no combustible y permeable a la difusión para fachadas ventiladas con juntas abiertas detrás de sistemas generadores de energía (PV, solar) y como lámina de cubierta resistente a caídas.

Sistema de soluciones ECOSPAI


ECOSPAI ofrece diferentes accesorios en cuanto a complementos, elementos selladores y cintas adhesivas para todas las soluciones constructivas contempladas.

Pueden consultarse los detalles de uso e instalación tanto en nuestros catálogos como solicitándolo a nuestro departamento técnico.

Productos relacionados



Ampacoll® XT



Ampacoll® Airmax