

Ampatop® Aero

external

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz sondern auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais de montage et de démontage.

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono copertini non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

Peace of mind is part of the system at Ampack. We not only cover the cost of the materials, but also the installation and removal costs.

Lámina para hermeticidad al aire en techo – EN 13859-1: / Lámina para hermeticidad al aire en muros EN 13859-2:2014

Làmina per l'hermeticitat a l'aire als sostres – EN 13859-1: / Làmina per l'hermeticitat a l'aire als murs – EN 13859-2:2014

3,0 m × 50 m
150 m²

SD: 0,04 m

Datos técnicos	Dades tècniques		
Dimensiones del rollo Largo	Dimensions del rotlló Llargària	50 m (- 0,5 % / + 1,5 %)	EN 1848-2
Anchura	Amplada	3,0 m	EN 1848-2
Superficie	Superfície	150 m ²	
Valores SD	Valors SD	0,04 m (± 0,02)	EN 1931 EN ISO 12 572
Resistencia a la penetración de aire	Resistència a la penetració d'aire	0,01 m ³ / (h × m ²)	EN 13859-2
Peso	Pes	145 g/m ² (± 10 %)	EN 1849-2
Resistencia al desgarro	Resistència al esquinçament		
Longitudinal	Longitudinal	240 (±25) N/5cm *:240 (±25) N/5cm	EN 12 311-2 / A EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Transversal	Transversal	180 (±25) N/5cm *:180 (±25) N/5cm	EN 12 311-2 / A EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Elongación de penetración	Elongació de la penetració		
Longitudinal	Longitudinal	65 % (± 15) *:65 % (± 15)	EN 12 311-2 / A EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Transversal	transversal	40 % (± 15) *:40 % (± 15)	EN 12 311-2 / A EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296

Datos técnicos	Dades tècniques		
Resistencia a más desgarro (eje del clavo)	Resistència a més esquinçament (eix del clau)		
Longitudinal	longitudinal	145 N (± 30)	EN 12 3 10-1
transversal	transversal	185 N (± 30)	EN 12 310-1
Comportamiento con fuego	Comportament amb foc	E	EN ISO 11 925-2:2002
Indice de incendio		--	
Resistencia a la penetración de agua	Resistència a la penetració d'aigua	W1 W1*	EN 1928 EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Rectitud	Rectitud	< 30 mm / 10 m	EN 1848-2
Estabilidad	Estabilitat	- 2 %	EN 1107-2
Resistencia a la temperatura	Resistència a la temperatura	- 40 – + 80 °C	
Impermeabilidad a la lluvia	Impermeabilitat a la pluja	Aprobado / Aprobat	TU Berlin
Materiales peligrosos	Materials perillosos	Ninguno / cap	
Ancho de superposición	Ample de sobreposició	10 cm	
Comportamiento de flexion en frío	Comportament de flexió en fred	- 20°C	EN 1109



UDB-B
USB-A

HPV
Hautement
Perméable à la
Vapeur



Beneficios del product y aplicación


- Guía de corte impresa
- Resistente a la Lluvia y al envejecimiento
- Lámina para pared y techo
- Ampatop® Aero plus: Cinta integrada en ambos lados

Consejos de aplicación

Ampatop Aero debe colocarse sobre la estructura de soporte

Hinweise

Dachbahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern (Gefahr von Sturmschäden). Wird die Nageldichtung oder das Nageldichtungsband direkt auf die Dachbahn geklebt, entsteht durch die Klebeschicht eine zusätzliche Abdichtung. Geschraubte statt genagelte Konterlatten dichten die Befestigungsstellen besser ab. Verschmutzte, feuchte oder gar nasse Dachbahnen und Untergründe lassen sich nicht verkleben. Achten Sie auf eine fachgerechte Begehung der Dachbahn im Rohbauzustand oder schützen Sie diese an stark begangenen Stellen (Ausgangsöffnungen usw.). Diverse Chemikalien, Holzschutzmittel und alkalische Baustoffe können die Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchgang herabsetzen. Vermeiden Sie solche Situationen. Weitere Hinweise über Verarbeitung unserer Materialien erhalten Sie im Internet unter www.ampack.de. Beachten Sie auch die Ampack-Klebe matrix in der gültigen Verkaufspreisliste und im Internet.



10	Dachbahn Ampatop® Aero
23	Dampfbremse Ampatex® DB 90
27	Klebeband Ampacoll® INT
47	Nageldichtung Ampacoll® ND.Band
84	Bekleidung

10	Lé de sous-toiture Ampatop® Aero
23	Pare-vapeur Ampatex® DB 90
27	Ruban adhésif Ampacoll® INT
47	Taquet d'étanchéité Ampacoll® ND.Band
84	Revêtement

Product benefits and application

- Printed cutting guide
- Resistant to both driving rain and aging
- Wall membrane and roof membrane
- Ampatop® Aero plus: integrated tapes on both sides

Tips for laying

Ampatop® Aero should be laid onto the existing support structure or shell, parallel to the eaves, with an overlap of 10cm. It should then be nailed (with broad-headed nails) or stapled in the overlapping section, with the overlap covering the nails or staples. Tape the overlaps down with the adhesive tape **Ampacoll® XT 60 mm** to make them rain-proof and wind-proof. Rub the adhesive locations in well. Transverse joints should also overlap by 10 cm. These should be taped with **Ampacoll® Superfix** or **Ampacoll® XT 60 mm**.

Fix cross battens with **Ampacoll® ND** nail seals or **Ampacoll® ND.Band / ND Duo** nail seal tape. Connections to gutter beds and the edges of chimneys, dormer windows and other built-in fittings must be permanently glued with Ampacoll® Superfix and mechanically secured. Penetration points such as ventilation shafts, ventilation flues, etc must be sealed with **Ampacoll® BK 535** butyl rubber tape. Porous, dusty or fleecy sub-surfaces must be pretreated with **Ampacoll® Primax** or **Ampacoll® Airmax** before applying **Ampacoll® BK** butyl tapes.

Note

Use cross battens to secure roof liners (against the risk of storm damage) after they have been laid. If the nail sealant or nail seal tape is glued directly onto the liner, the adhesive layer will form an additional seal. Cross battens that are screwed down are better at sealing off the fixing points than those that are nailed down. It will not be possible to apply glue to roof liners or underlays that are damp (let alone wet). Make sure that the correct techniques are used if treading on the roof liner in its untreated state, or protect the roof liner in any areas of heavy traffic (escape exits etc.). A variety of chemicals, wood preservatives and alkaline construction materials may reduce the liner's resistance to the ingress of water and should be avoided – please ask us if you are in any doubt. You will find further information on the use of our materials on the Internet, at www.ampack.eu. Please also see the «Ampack System Adhesive Technology» page in the current sales price list and on our website.